

CUOIETTO

Caratteristiche tecniche *technical characteristics*

Spessore <i>Thickness</i>		1,9/2,1 mm
Origine animale <i>Raw material</i>		Pelli bovine <i>Raw hides</i>
Tipo di concia <i>Tannage</i>		Ai sali di cromo <i>Chrome tannage</i>
Tipo di rifinitura <i>Finishing</i>		Pigmentata <i>Pigment finishing</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Dry rub fastness</i>	IUP / 450	1000 cicli val. 5 scala dei grigi <i>1000 cycles val. 5 grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Wet rub fastness</i>	IUP / 450	250 cicli val. 5 scala dei grigi <i>250 cycles val. 5 grey scale</i>
Solidità del colore alla luce <i>Light Fastness</i>	IUP / 401	72h di esposizione valore 4-5 scala dei grigi <i>72h exposition val. 4-5 grey scale</i>
Adesione della rifinitura <i>Adhesion of finishing</i>	IUP / 470	>15 N/10 mm
Flessioni <i>Flex resistance</i>	IUP / 20	20.000 cicli nessuna rottura <i>20.000 cycles no damage</i>
Abrasione Taber <i>Taber abrasion</i>		500 cicli ruota CS10 carico 500 gr valore 4-5 scala dei grigi <i>500 cycles wheel CS10 load 500 gr val. 4-5 grey scale</i>